

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B1)

(11) 特許番号

特許第5954759号  
(P5954759)

(45) 発行日 平成28年7月20日 (2016. 7. 20)

(24) 登録日 平成28年6月24日 (2016. 6. 24)

(51) Int. Cl.	F I
<b>CO8L 101/00 (2006.01)</b>	CO8L 101/00
<b>CO8J 5/24 (2006.01)</b>	CO8J 5/24 C E Z
<b>DO6M 13/395 (2006.01)</b>	DO6M 13/395
<b>B29B 7/10 (2006.01)</b>	B29B 7/10
<b>B29B 7/48 (2006.01)</b>	B29B 7/48

請求項の数 9 (全 30 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2015-136227 (P2015-136227)	(73) 特許権者 000003506 第一工業製薬株式会社 京都府京都市下京区西七条東久保町55番地
(22) 出願日 平成27年7月7日 (2015. 7. 7)	
審査請求日 平成27年9月9日 (2015. 9. 9)	
早期審査対象出願	(73) 特許権者 514168843 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91番地
	(74) 代理人 100074332 弁理士 藤本 昇
	(74) 代理人 100114432 弁理士 中谷 寛昭
	(74) 代理人 100171310 弁理士 日東 伸二

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 樹脂補強用混合物、繊維強化樹脂混合物、並びに、繊維強化樹脂及びその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)とを含有し、  
前記ブロックイソシアネート化合物(A)が、イソシアネート化合物とポリオール化合物と親水性基化合物との反応生成物である、親水性基を有するイソシアネート基末端ウレタンプレポリマーであり、

前記親水性基が、アニオン性またはカチオン性基である、樹脂補強用混合物(X1)。

【請求項2】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)中の前記親水性基の含有量が、0.07~2.10mmol/gである、請求項1に記載の樹脂補強用混合物(X1)。

【請求項3】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)が、オキシム系ブロック剤、フェノール系ブロック剤、ラクタム系ブロック剤、アルコール系ブロック剤、活性メチレン系ブロック剤、アミン系ブロック剤、ピラゾール系ブロック剤、重亜硫酸塩系ブロック剤、イミダゾール系ブロック剤からなる群より選択される少なくとも1種によって、ポリイソシアネート化合物のイソシアネート基がブロックされてなる、請求項1または2に記載の樹脂補強用混合物(X1)。

【請求項4】

さらに水(C)を含有する、請求項1~3のいずれかに記載の樹脂補強用混合物(X1)。

## 【請求項 5】

請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の樹脂補強用混合物 ( X 1 ) と、熱可塑性樹脂 ( X 2 ) とを含有する、繊維強化樹脂混合物 ( X ) 。

## 【請求項 6】

請求項 4 に記載の樹脂補強用混合物 ( X 1 ) と、熱可塑性樹脂 ( X 2 ) とが混合されて、乾燥されてなる、繊維強化樹脂混合物 ( X ) 。

## 【請求項 7】

請求項 5 または 6 に記載の繊維強化樹脂混合物 ( X ) が、前記ブロックイソシアネート化合物 ( A ) のブロック基が解離しつつ前記熱可塑性樹脂 ( X 2 ) が溶融する温度以上に加熱され、且つ、混合されてなる、繊維強化樹脂 ( Y ) 。

10

## 【請求項 8】

ブロックイソシアネート化合物 ( A ) と、セルロース繊維 ( B ) と、熱可塑性樹脂 ( X 2 ) とを含有する繊維強化樹脂混合物 ( X ) を、前記ブロックイソシアネート化合物 ( A ) のブロック基が解離しつつ前記熱可塑性樹脂 ( X 2 ) が溶融する温度以上に加熱し、且つ、混合する工程を備え、

前記ブロックイソシアネート化合物 ( A ) が、イソシアネート化合物とポリオール化合物と親水性基化合物との反応生成物である親水性基を有するイソシアネート基末端ウレタンプレポリマーであり、

前記親水性基が、アニオン性またはカチオン性基である、繊維強化樹脂 ( Y ) の製造方法。

20

## 【請求項 9】

前記繊維強化樹脂混合物 ( X ) が、さらに水 ( C ) を含有する、請求項 8 に記載の繊維強化樹脂 ( Y ) の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、樹脂補強用混合物、繊維強化樹脂混合物、並びに、繊維強化樹脂及びその製造方法に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

従来、熱可塑性樹脂にセルロース繊維を含有させることによって、該熱可塑性樹脂の強度が向上されてなる繊維強化樹脂が用いられている。

30

## 【0003】

この種の繊維強化樹脂として、例えば、特定の異なる 2 種類の溶媒を用いて、シート状のセルロース繊維に熱可塑性樹脂を含浸させ、該熱可塑性樹脂を溶融して硬化させてなる繊維強化樹脂が提案されている ( 特許文献 1 参照 ) 。また、熱可塑性樹脂と、特定の表面処理が施されたセルロース繊維とを溶融混練して硬化させてなる繊維強化樹脂 ( 特許文献 2 参照 ) が提案されている。

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0004】

【特許文献 1】特開 2005 - 42283 号公報

【特許文献 2】特開 2006 - 241450 号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0005】

しかし、特許文献 1 に記載された繊維強化樹脂では、繊維強化樹脂を得るために、特定の 2 種類の溶媒を用いる必要があり、また、特許文献 2 に記載された繊維強化樹脂では、繊維強化樹脂を得るために、セルロース繊維に特定の表面処理を施す必要があるため、繊維強化樹脂が簡易に製造できるとはいえない。

40

50

また、特許文献 1、2 に記載された繊維強化樹脂では、硬化体の強度が十分に高められているとはいえない。

【0006】

上記事情に鑑み、硬化体の強度が十分に高められた繊維強化樹脂を簡易に形成し得る樹脂補強用混合物及び繊維強化樹脂混合物、並びに、硬化体の強度が十分に高められ、且つ、簡易に形成された繊維強化樹脂及びその製造方法を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)と、熱可塑性樹脂(X2)とを用いて繊維強化樹脂(Y)を作製することにより、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の強度が十分に高められることを見いだして、本発明を完成させるに至った。

【0008】

すなわち、本発明に係る樹脂補強用混合物(X1)は、  
ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)とを含有する。

【0009】

ここで、「樹脂補強用混合物」とは、ブロックイソシアネート化合物(A)のイソシアネート基が解離されていない状態で、ブロックイソシアネート化合物(A)とセルロース繊維(B)とが混合されているものを意味する。

【0010】

かかる構成によれば、ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)とを含有する樹脂補強用混合物(X1)を、繊維強化樹脂(Y)用の原料として用いることができる。

このとき、繊維強化樹脂(Y)を作製する際に、樹脂補強用混合物(X1)と熱可塑性樹脂(X2)とを、ブロックイソシアネート化合物のブロック基が解離し、且つ、熱可塑性樹脂(X2)が熔融する温度以上で加熱し、且つ、混合することによって、ブロックイソシアネート化合物(A)がセルロース繊維(B)内の水素結合による相互作用を緩和するため、セルロース繊維(B)を微細化して、その分散を促進できる。

これにより、セルロース繊維を、十分にほぐし、且つ、十分に分散させることができる。

また、ブロックイソシアネート化合物(A)のブロック基が解離し、イソシアネート基が再生し、セルロース繊維(B)を取り込むようにして重合するため、繊維強化樹脂(Y)中で、樹脂成分とセルロース繊維(B)との密着性を向上させ得る。

このように、セルロース繊維(B)が、ブロックイソシアネート化合物(A)を介して熱可塑性樹脂(X2)に分散されるため、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の強度を、十分に高めることができる。

また、セルロース繊維に表面処理工程を施さなくても、複数種類の溶媒を用いなくても、上記のように硬化体の強度が十分に高められた繊維強化樹脂(Y)を、簡易に形成することが可能となる。

【0011】

また、上記構成の樹脂補強用混合物(X1)においては、  
前記ブロックイソシアネート化合物(A)が、親水性基を有することが好ましい。

【0012】

ここで、ブロックイソシアネート化合物が有する「親水性基」とは、アニオン性基、カチオン性基、又はノニオン性基を意味する。アニオン性基としては、例えば、カルボキシル基、スルホン酸基、硫酸エステル基、リン酸エステル基等が挙げられ、さらに、それらの一部又は全部が塩基性化合物等によって中和されたカルボキシレート基、スルホネート基、硫酸エステル塩基、リン酸エステル塩基等も挙げられる。

カチオン性基としては、例えば3級アミノ基が挙げられ、3級アミノ基の酸中和塩、または4級化剤で4級化した4級アミノ基等も挙げられる。

ノニオン性基としては、例えば、ポリエチレングリコール鎖等が挙げられる。

【0013】

かかる構成によれば、ブロックイソシアネート化合物(A)が、親水性基を有することによって、繊維強化樹脂(Y)を作製する際、ブロックイソシアネート化合物(A)がセルロース繊維(B)内の水素結合による相互作用をより緩和するため、セルロース繊維(B)の分散を、より促進し得る。

これにより、熱可塑性樹脂(X2)中に、セルロース繊維を、より十分に分散できる。

従って、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の強度を、より十分に高めることができる。

【0014】

また、上記構成の樹脂補強用混合物(X1)においては、

前記ブロックイソシアネート化合物(A)中の前記親水性基の含有量が、0.07~2.10mmol/gであることが好ましい。

【0015】

かかる構成によれば、ブロックイソシアネート化合物(A)中の親水性基の含有量が上記範囲内であることによって、繊維強化樹脂(Y)を作製するとき、ブロックイソシアネート化合物(A)を介して、セルロース繊維(B)を、一層十分にほぐし、且つ、一層分散することができる。

従って、得られた繊維強化樹脂(Y)の硬化体の強度を、一層十分に高めることができる。

【0016】

また、上記構成の樹脂補強用混合物(X1)においては、

前記ブロックイソシアネート化合物(A)が、オキシム系ブロック剤、フェノール系ブロック剤、ラクタム系ブロック剤、アルコール系ブロック剤、活性メチレン系ブロック剤、アミン系ブロック剤、ピラゾール系ブロック剤、重亜硫酸塩系ブロック剤、イミダゾール系ブロック剤からなる群より選択される少なくとも1種によってポリイソシアネート化合物のイソシアネート基がブロックされてなるものであってもよい。

【0017】

かかる構成によれば、ブロックイソシアネート化合物(A)が、上記群より選択される少なくとも1種であることによって、繊維強化樹脂(Y)を作製するとき、樹脂の強度及び弾性率を高め得るという利点がある。

【0018】

また、上記構成の樹脂補強用混合物(X1)においては、

さらに水(C)を含有していてもよい。

【0019】

かかる構成によれば、水を含有していることによって、繊維強化樹脂(Y)を作製する際、より十分にセルロース繊維(B)を分散できる。

これにより、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の強度を、より十分に高めることができる。

【0020】

本発明の繊維強化樹脂混合物(X)は、

前記樹脂補強用混合物(X1)と、熱可塑性樹脂(X2)とを含有する。

【0021】

ここで、「繊維強化樹脂混合物」とは、ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)と、熱可塑性樹脂(X2)とが、ブロックイソシアネート化合物のブロック基が解離し、且つ、熱可塑性樹脂(X2)が溶融する温度以上で加熱混合される前において混合しているものを意味する。

【0022】

かかる構成によれば、上記の通り、樹脂補強用混合物(X1)と、熱可塑性樹脂(X2)とを、ブロックイソシアネート化合物のブロック基が解離し、且つ、熱可塑性樹脂(X2)が溶融する温度以上で加熱し、且つ、混合することによって、繊維強化樹脂(Y)は、硬化体の強度が十分に高められ、且つ、簡易に形成されたものとなる。

10

20

30

40

50

## 【0023】

本発明の繊維強化樹脂混合物（X）は、前記水を含む樹脂補強用混合物（X1）と、熱可塑性樹脂（X2）とが混合されて、乾燥されてなる。

## 【0024】

かかる構成によれば、繊維強化樹脂（Y）が作製される時、水を除去する必要がないため、繊維強化樹脂（Y）が、より簡便に形成されたものとなる。

## 【0025】

また、本発明の繊維強化樹脂（Y）は、

前記繊維強化樹脂混合物（X）が、前記ブロックイソシアネート化合物（A）のブロック基が解離しつつ前記熱可塑性樹脂（X2）が溶融する温度以上に加熱され、且つ、混合されてなる。

10

## 【0026】

かかる構成によれば、上記の通り、繊維強化樹脂（Y）は、硬化体の強度が十分に高められ、且つ、簡易に形成されたものとなる。

## 【0027】

本発明の繊維強化樹脂（Y）の製造方法は、

ブロックイソシアネート化合物（A）と、セルロース繊維（B）と、熱可塑性樹脂（X2）とを含む繊維強化樹脂混合物（X）を、前記ブロックイソシアネート化合物（A）のブロック基が解離しつつ前記熱可塑性樹脂（X2）が溶融する温度以上に加熱し、且つ、混合する工程を備える。

20

## 【0028】

かかる構成によれば、上記の通り、硬化体の強度が十分に高められた繊維強化樹脂（Y）を、簡易に形成できる。

## 【0029】

上記構成の繊維強化樹脂（Y）の製造方法においては、

前記繊維強化樹脂混合物（X）が、さらに水（C）を含むとしてもよい。

## 【0030】

かかる構成によれば、上記の通り、硬化体の強度がより十分に高められた繊維強化樹脂（Y）を、より簡易に形成できる。

## 【発明の効果】

30

## 【0031】

本発明によれば、強度が十分に高められた繊維強化樹脂を簡易に形成し得る樹脂補強用混合物及び繊維強化樹脂混合物、並びに、強度が十分に高められ、且つ、簡易に形成された繊維強化樹脂及びその製造方法が提供される。

## 【発明を実施するための形態】

## 【0032】

以下、本発明の実施の形態について説明する。

## 【0033】

本実施形態の樹脂補強用混合物（X1）は、

ブロックイソシアネート化合物（A）と、セルロース繊維（B）とを含む。

40

## 【0034】

前記ブロックイソシアネート化合物（A）は、ポリイソシアネート化合物のイソシアネート基をブロック剤と反応させてなるものであって、加熱することによりイソシアネート基を再生するものである。

## 【0035】

前記樹脂補強用混合物（X1）が、ブロックイソシアネート化合物（A）を含むことによって、該樹脂補強用混合物（X1）を、繊維強化樹脂（Y）用の原料として用いることができる。

このとき、繊維強化樹脂（Y）を作製する際に、樹脂補強用混合物（X1）と熱可塑性樹脂（X2）とを、ブロックイソシアネート化合物のブロック基が解離し、且つ、熱可塑

50

性樹脂 (X2) が溶融する温度以上で加熱し、且つ、混合することによって、ブロックイソシアネート化合物 (A) がセルロース繊維 (B) 内の水素結合による相互作用を緩和するため、セルロース繊維 (B) を微細化して、その分散を促進できる。

これにより、セルロース繊維を、十分にほぐし、且つ、十分に分散させることができる。

また、ブロックイソシアネート化合物 (A) のブロック基が解離し、イソシアネート基が再生し、セルロース繊維 (B) を取り込むようにして重合するため、繊維強化樹脂 (Y) 中で、樹脂成分とセルロース繊維 (B) との密着性を向上させ得る。

このように、セルロース繊維 (B) が、ブロックイソシアネート化合物 (A) を介して熱可塑性樹脂 (X2) に分散されるため、繊維強化樹脂 (Y) の硬化体の強度を、十分に高めることができる。

また、セルロース繊維に表面処理工程を施さなくても、複数種類の溶媒を用いなくても、上記のように硬化体の強度が十分に高められた繊維強化樹脂 (Y) を、簡易に形成できる。

#### 【0036】

前記ポリイソシアネート化合物としては、特に限定されないが、例えば、脂肪族ポリイソシアネート、脂環族ポリイソシアネート、芳香族ポリイソシアネート、芳香脂肪族ポリイソシアネートが挙げられ、また、該イソシアネート化合物とポリオール化合物とを反応させて得られるイソシアネート基末端ウレタンプレポリマーも挙げられる。これらは、1種又は2種以上を組み合わされて用いられ得る。

#### 【0037】

前記脂肪族ポリイソシアネートとしては、特に限定されないが、例えば、テトラメチレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、2, 2, 4 - トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、2, 4, 4 - トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、リジンイソシアネート、2 - メチルペンタン - 1, 5 - ジイソシアネート、3 - メチルペンタン - 1, 5 - ジイソシアネート等が挙げられる。

#### 【0038】

前記脂環族ポリイソシアネートとしては、特に限定されないが、例えば、イソホロンジイソシアネート、水添キシリレンジイソシアネート、4, 4' - ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、1, 4 - シクロヘキサンジイソシアネート、メチルシクロヘキシルジイソシアネート、1, 3 - ビス (イソシアネートメチル) シクロヘキサン等が挙げられる。

#### 【0039】

前記芳香族ポリイソシアネートとしては、特に限定されないが、例えば、トリレンジイソシアネート (TDI)、2, 2' - ジフェニルメタンジイソシアネート、2, 4' - ジフェニルメタンジイソシアネート、4, 4' - ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)、4, 4' - ジベンジルジイソシアネート、1, 5 - ナフチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、1, 3 - フェレンジイソシアネート、1, 4 - フェレンジイソシアネート等が挙げられる。

#### 【0040】

前記芳香脂肪族ポリイソシアネートとしては、特に限定されないが、例えば、ジアルキルジフェニルメタンジイソシアネート、テトラアルキルジフェニルメタンジイソシアネート、 $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\omega$ ,  $\omega'$  - テトラメチルキシリレンジイソシアネート等が挙げられる。

#### 【0041】

また、前記ポリイソシアネート化合物としては、上記のポリイソシアネートの2量体もしくは3量体、ピューレット化イソシアネートなどの変性体、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート (ポリメリックMDI) 等も挙げられる。

#### 【0042】

前記ポリイソシアネート化合物としては、強度および弾性率の観点から、TDI、MD

10

20

30

40

50

I、ヘキサメチレンジイソシアネート、またはその変性体と、ポリオール化合物とを反応させて得られるイソシアネート基末端ウレタンプレポリマーが好ましく、ポリメリックMDIと、ポリオール化合物とを反応させて得られるイソシアネート基末端ウレタンプレポリマーがより好ましい。

【0043】

前記イソシアネート基末端ウレタンプレポリマーに用いられるポリオール化合物としては、特に限定されないが、例えば、分子量400以下の低分子量ポリオール、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール、ひまし油系ポリオール、ポリカーボネートポリオール、又は炭化水素系ポリオール等が挙げられる。これらは、1種または2種以上を組み合わされて用いられ得る。

10

【0044】

前記低分子量ポリオールは、分子量400以下のものであれば、特に限定されないが、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、1,2-プロピレングリコール、1,3-プロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、1,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオール、3-メチルペンタンジオール、1,6-ヘキサジオール、1,8-オクタンジオール、2-メチル-1,3-プロパンジオール、ビスフェノールA、水添ビスフェノールA、ビスフェノールF、シクロヘキサジメタノール、グリセリン、又はトリメチロールプロパン等が挙げられる。なかでも、トリメチロールプロパンが好ましい。

【0045】

前記ポリエステルポリオールとしては、特に限定されないが、例えば、前記低分子量ポリオールと多価カルボン酸とを反応させてなる水酸基末端エステル化縮合物等が挙げられる。前記多価カルボン酸としては、特に限定されないが、例えば、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、セバシン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメリット酸、テトラヒドロフラン酸、エンドメチンテトラヒドロフラン酸、又はヘキサヒドロフタル酸等が挙げられる。これらの中で強度および弾性率の観点から、芳香族環式構造を有するフタル酸、イソフタル酸およびテレフタル酸が好ましい。

20

【0046】

前記ポリエーテルポリオールとしては、特に限定されないが、例えば、ビスフェノールA、ビスフェノールFなどの前記低分子量ポリオール、ペンタエリスリトール、ソルビトール、又はショ糖などにアルキレンオキシドを付加重合したもの等があげられる。前記アルキレンオキシドとしては、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド等が挙げられる。これらの中で強度および弾性率の観点から、芳香族環式構造を有するもの、すなわち、ビスフェノールAおよびビスフェノールFにアルキレンオキシドを付加重合したものが好ましく、ビスフェノールAにエチレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシドを付加重合したものがより好ましい。

30

【0047】

前記ひまし油系ポリオールとしては、特に限定されないが、例えば、ひまし油、ひまし油に水素付加した水添ひまし油、ひまし油脂肪酸又はこれに水素付加した水添ひまし油脂肪酸を用いて製造されたポリオール等が挙げられる。また、ひまし油と他の天然油脂とのエステル交換物、ひまし油と多価アルコールとの反応物、ひまし油脂肪酸と多価アルコールとのエステル化反応物、又はこれらにアルキレンオキシドを付加重合したポリオール等が挙げられる。

40

【0048】

前記ポリカーボネートポリオールとしては、特に限定されず、従来公知のものが挙げられる。このようなポリカーボネートポリオールは、例えば、前記低分子量ポリオールとジフェニルカーボネートとの反応により、または、前記低分子量ポリオールとホスゲンとの反応により得られる。

【0049】

前記炭化水素系ポリオールとしては、特に限定されないが、例えば、ポリブタジエンポ

50

リオール、ポリイソブレンポリオール、水添ポリブタジエンポリオール、又は水添ポリイソブレンポリオール等が挙げられる。

【 0 0 5 0 】

前記ブロック剤としては、特に限定されず、従来公知のものが挙げられる。例えば、オキシム系ブロック剤、フェノール系ブロック剤、ラクタム系ブロック剤、アルコール系ブロック剤、活性メチレン系ブロック剤、アミン系ブロック剤、ピラゾール系ブロック剤、重亜硫酸塩系ブロック剤、イミダゾール系ブロック剤等が挙げられる。かかるブロック剤は、1種又は2種以上を組み合わされて用いることができる。

【 0 0 5 1 】

前記オキシム系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば、ホルムアミドオキシム、アセトアミドオキシム、アセトオキシム、メチルエチルケトンオキシム、ジアセチルモノオキシム、ベンゾフェノンオキシム、シクロヘキサノンオキシム等が挙げられる。これらの中で強度および弾性率の観点から、メチルエチルケトンオキシム、シクロヘキサノンオキシムが好ましい。かかるブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は、130～190である。

10

【 0 0 5 2 】

前記フェノール系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば、フェノール、クレゾール、キシレノール、エチルフェノール等が挙げられる。これらの中で強度および弾性率の観点から、オルト-セカンダリーブチルフェノールが好ましい。かかるブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は、120～180である。

20

【 0 0 5 3 】

前記ラクタム系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば、カプロラクタム、バレロラクタム、プチロラクタム、プロピオラクタム等が挙げられる。これらの中で強度および弾性率の観点から、カプロラクタムが好ましい。かかるブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は、130～200である。

【 0 0 5 4 】

前記アルコール系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、2-エチルヘキサノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル等が挙げられる。これらの中で強度および弾性率の観点から、メタノール、エタノールが好ましい。かかるブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は、150～210である。

30

【 0 0 5 5 】

前記活性メチレン系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば、マロン酸ジエチル、マロン酸ジメチル、アセト酢酸エチル、アセト酢酸メチル、アセチルアセトン等が挙げられる。かかるブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は、80～160である。

【 0 0 5 6 】

前記アミン系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば、ジフェニルアミン、アニリン、カルバゾール、ジ-n-プロピルアミン、ジイソプロピルアミン、イソプロピルエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等が挙げられる。かかるブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は、140～220である。

40

【 0 0 5 7 】

前記ピラゾール系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば、ピラゾール、3-メチルピラゾール、3,5-ジメチルピラゾール等が挙げられる。これらの中で強度および弾性率の観点から、3,5-ジメチルピラゾールが好ましい。かかるブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は、110～180である。

【 0 0 5 8 】

前記重亜硫酸塩系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば、重亜硫酸ナトリウム等が挙げられる。これらのブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は、80

50



～ 170 である。

【0059】

前記イミダゾール系ブロック剤としては、特に限定されないが、例えば2 - メチルイミダゾール2 - エチル - 4 - メチルイミダゾール等が挙げられる。かかるブロック剤を用いた場合、ブロック基の解離温度は80～150 である。

【0060】

これらのブロック剤の中では、強度および弾性率の観点から、オキシム系ブロック剤、フェノール系ブロック剤、ラクタム系ブロック剤、ピラゾール系ブロック剤、イミダゾール系ブロック剤および、アルコール系ブロック剤からなる群より選択される少なくとも1種が好ましく、オキシム系ブロック剤、フェノール系ブロック剤、ラクタム系ブロック剤、ピラゾール系ブロック剤、イミダゾール系ブロック剤がより好ましい。

10

【0061】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)のブロック基の解離温度は、強度および弾性率の観点から、70～210 であることが好ましく、80～190 であることがより好ましい。ブロック基の解離温度がこの範囲となるようなブロック剤としては、メチルエチルケトンオキシム、オルト - セカンダリーブチルフェノール、カプロラクタム、重亜硫酸ナトリウム、3,5 - ジメチルピラゾール、2 - メチルイミダゾール等が挙げられる。

【0062】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)は、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の曲げ強度、曲げ弾性率といった強度の観点から、親水性基を有することが好ましい。親水性基を有するブロックイソシアネート化合物(A)が曲げ強度、曲げ弾性率に優れる理由は定かではないが、セルロース繊維(B)同士間の水素結合による相互作用を緩和し、ブロックイソシアネート化合物(A)中でのセルロース繊維の分散を促進するという作用によるものと推察される。

20

【0063】

親水性基は、上記アニオン性基、カチオン性基、またはノニオン性基のいずれであっても良く、特に限定されないが、これらのうち、曲げ強度、曲げ弾性率といった強度の観点から、アニオン性基またはカチオン性基が好ましい。

【0064】

ブロックイソシアネート化合物(A)に親水性基を含有させて導入するための親水性基化合物としては、特に限定されないが、例えば、(ジ)アルカノールカルボン酸又はスルホン酸の3級アミン又はアルカリ金属による中和物、(メトキシ)ポリアルキレンオキサイド、(ジ)アルカノールアミンの有機・無機酸中和物、これらにハロゲン化アルキル又はジアルキル硫酸を反応させた第4級アンモニウム塩等が挙げられる。これらのうち、(ジ)アルカノールカルボン酸又はスルホン酸の3級アミン又はアルカリ金属による中和物、(ジ)アルカノールアミンの有機・無機酸中和物、これにハロゲン化アルキル又はジアルキル硫酸を反応させた第4級アンモニウム塩が好ましい。

30

なお、前記(メトキシ)ポリアルキレンオキサイドは、アルキレンオキサイドとして、少なくともエチレンオキサイドを含有していればよく、他にプロピレンオキサイド及びブチレンオキサイド等のエチレンオキサイド以外のアルキレンオキサイドを含有していてもよい。複数種類のアルキレンオキサイドを含有する(メトキシ)ポリアルキレンオキサイドを用いる場合の付加形態(親水性基の導入形態)としては、ブロック付加であってもランダム付加であっても、いずれであってもよい。

40

【0065】

これらの親水性基を導入し得る化合物として、以下のものを例示することができる。

例えば、アニオンタイプとして、ジメチロールプロピオン酸、ジメチロールブタン酸、乳酸、グリシン等のカルボン酸化合物、アミノエチルスルホン酸、スルホイソフタル酸とジオールからなるポリエステルジオール等のスルホン酸化合物を、トリエチルアミン、NaOH、ジメチルアミノエタノール等の3級アルカノールアミンにより中和することによ

50

って得られる塩を挙げることができる。複合材の曲げ強度、曲げ弾性率の観点から、これらのうち、ジメチロールプロピオン酸、グリシン、アミノエチルスルホン酸のナトリウム塩が好ましい。

【0066】

例えば、カチオンタイプとして、ジメチルアミノエタノール、メチルジエタノールアミン等のアルカノールアミンを、ギ酸、酢酸などの有機カルボン酸、塩酸、硫酸等の無機酸で中和した塩、塩化メチル、臭化メチルなどのハロゲン化アルキル、ジメチル硫酸等のジアルキル硫酸により4級化したものを挙げることができる。これらのうち、メチルジエタノールアミンと有機カルボン酸との組合せ及びメチルジエタノールアミンとジメチル硫酸との組合せが、工業的に製造することが容易であるという理由により好ましい。

10

【0067】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)中の親水性基の含有量は、特に限定されない。例えば、かかる含有量は、0.07~2.10mmol/gが好ましく、0.12~1.80mmol/gがより好ましく、0.17~1.60mmol/gがさらに好ましい。

上記親水性基の含有量が0.07~2.10mmol/gであることによって、繊維強化樹脂(Y)を作製するとき、ブロックイソシアネート化合物(A)を介して、セルロース繊維を、一層十分にほぐし、且つ、一層分散することができる。

よって、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の曲げ強度、曲げ弾性率といった強度を一層高めることができる。

20

かかる親水性基の含有量は、後述する実施例に記載された測定方法によって測定された値である。

【0068】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)は、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の曲げ強度、曲げ弾性率といった強度の観点から、芳香族環式構造を有することが好ましい。ブロックイソシアネート化合物(A)中の、前記芳香族環式構造の含有量は、4質量%~80質量%が好ましく、8質量%~70質量%がより好ましい。

なお、後述する実施例に示すように、前記芳香族環式構造の含有量は、前記ブロックイソシアネート化合物(A)の全質量に対する、前記ブロックイソシアネート化合物中に含まれる芳香族環式構造の割合を示し、前記ブロックイソシアネート化合物の製造に使用するポリオールやポリイソシアネート等の全原料の合計質量と、前記ブロックイソシアネート化合物の製造に使用した、例えば芳香族環式構造含有ポリオールや芳香族環式構造含有ポリイソシアネート等の芳香族環式構造含有が有する芳香族環式構造の含有量に基づいて算出した値である。前記芳香族環式構造としては、例えばフェニル基、ナフタレン基等が挙げられる。

30

【0069】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)は、短鎖ポリオール基を有する(短鎖ポリオール基が導入されている)ことも好ましい態様である。短鎖ポリオール基を有することによって、ブロックイソシアネート化合物(A)が水分体である場合に、分子内でウレタン結合を局在化、分岐構造を導入することができる。前記ウレタン結合を局在化させるための短鎖ポリオール基としては、特に限定されないが、例えば、エチレングリコール、1,4-ブタンジオール等が挙げられる。分岐構造を導入するための短鎖ポリオールとしては、特に限定されないが、例えば、トリメチロールプロパン、グリセリン等が挙げられる。これらは、1種または2種以上の混合物として用いられ得る。

40

【0070】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)には、鎖伸長剤を導入することも好ましい態様である。鎖伸長剤を導入することによって、ブロックイソシアネート化合物(A)が、後述するように水分分散体である場合に、分子量を増大させることができる。前記鎖伸長剤としては、特に限定されないが、例えば、水、エチレンジアミン、トリメチレンジアミン、ピペラジン、イソホロンジアミンなどのジアミン、ジエチレントリアミン、ジプロピレ

50

ントリアミン、トリエチレンテトラミンなどのポリアミン等が挙げられる。これらは、1種または2種以上の混合物として用いられ得る。

【0071】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)は、水に分散されることなく樹脂補強用混合物(X1)に含有されていても、水(C)に分散された水分散体として、樹脂補強用混合物(X1)に含有されていてもよい。

このように、前記樹脂補強用混合物(X1)は、ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)と、水(C)とを含有していてもよい。

このように、水を含有していることによって、繊維強化樹脂(Y)を作製する際、より十分にセルロース繊維を分散させ易くなる。

これにより、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の強度を、より十分に高めることができる。

【0072】

また、前記ブロックイソシアネート化合物(A)は、水に分散された水分散体としてセルロース繊維(B)と混合された後、乾燥されることによって、樹脂補強用混合物(X1)に含有されていてもよい。

すなわち、前記樹脂補強用混合物(X1)は、ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)と、水(C)とが混合された後、乾燥されたものであってもよい。

このように、水を含有していることによって、繊維強化樹脂(Y)を作製する際、より十分にセルロース繊維を分散できる。

これにより、繊維強化樹脂(Y)の硬化体の強度を、より十分に高めることができる。

【0073】

なお、樹脂補強用混合物(X1)は、ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)とを含有していれば、その形態は、特に限定されない。

【0074】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)が水分散体として樹脂補強用混合物(X1)に含有されている場合には、ブロックイソシアネート化合物を水に分散させるために界面活性剤を使用することも好ましい態様である。前記界面活性剤としては、非イオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤が挙げられる。

【0075】

前記非イオン系界面活性剤としては特に限定されないが、例えば、ポリオキシエチレンアルキルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル、ポリオキシエチレンソルビトールテトラオレート等が挙げられる。

前記アニオン系界面活性剤としては特に限定されないが、例えば、オレイン酸ナトリウム等の脂肪酸塩、アルキル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、ナフタレンスルホン酸塩、アルカンスルホネートナトリウム塩、アルキルジフェニルエーテルスルホン酸ナトリウム塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキル硫酸塩等が挙げられる。

これらのうち、非イオン界面活性剤が好適に使用される。

【0076】

前記界面活性剤の添加量としては、得られる繊維強化樹脂(Y)の曲げ強度および曲げ弾性率といった強度に悪影響を及ぼさない範囲での添加量が好ましく、ブロックイソシアネート化合物(A)の固形分100質量部に対して20質量部、好ましくは15質量部以下の範囲で添加され得る。

【0077】

前記ブロックイソシアネート化合物(A)が水分散体である場合、上記強度の観点から、前記ブロックイソシアネート化合物(A)の平均粒子径は、0.3 μm以下が好ましく、0.15 μm以下がより好ましい。

かかる平均粒子径は、後述する実施例に記載された方法で測定された値である。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 7 8 】

前記セルロース繊維（B）としては、特に限定されないが、例えば、木材、竹、麻、ジュート、ケナフ、綿、ビート、農産物残廃物、布、紙等の天然植物原料から得られるパルプ；レーヨン、セロファン等の再生セルロース繊維などがあげられる。これらの中で、パルプが好ましい。前記木材としては、特に限定されないが、例えば、シトカスプルー、スギ、ヒノキ、ユーカリ、アカシア等が挙げられる。前記紙としては、特に限定されないが、例えば、脱墨古紙、段ボール古紙、雑誌、コピー用紙等が挙げられる。

## 【 0 0 7 9 】

前記パルプとしては、植物原料を化学的、若しくは機械的に、又は両者を併用してパルプ化することで得られるケミカルパルプ（クラフトパルプ（KP）、亜硫酸パルプ（SP））、セミケミカルパルプ（SCP）、ケミグランドパルプ（CGP）、ケミメカニカルパルプ（CMP）、碎木パルプ（GP）、リファイナーメカニカルパルプ（RMP）、サーモメカニカルパルプ（TMP）、ケミサーモメカニカルパルプ（CTMP）、及びこれらのパルプを主成分とする脱墨古紙パルプ、段ボール古紙パルプ、雑誌古紙パルプ等が挙げられる。これらの原材料は、必要に応じ、脱リグニン処理されたものであってもよく、漂白を行い、当該パルプ中のリグニン量を調整されたものであってもよい。

10

## 【 0 0 8 0 】

これらのパルプの中でも、繊維の強度が強い針葉樹由来の各種クラフトパルプ（針葉樹未漂白クラフトパルプ（以下、NUKPということがある）、針葉樹酸素晒し未漂白クラフトパルプ（以下、NOKPということがある）、針葉樹漂白クラフトパルプ（以下、NBKPということがある））が、特に好ましい。

20

## 【 0 0 8 1 】

前記パルプは、主にセルロース、ヘミセルロース、リグニンから構成される。パルプ中のリグニン含有量は、特に限定されるものではないが、通常0～40重量％程度、好ましくは0～10重量％程度である。リグニン含有量は、Klason法により測定され得る。

## 【 0 0 8 2 】

セルロース繊維としては、解繊処理されたものが使用され得るが、その他、解繊処理がされていないものも、好適に使用され得る。

## 【 0 0 8 3 】

前記樹脂補強用混合物（X1）中の、ブロックイソシアネート化合物（A）とセルロース繊維（B）の含有比としては、特に限定されないが、繊維強化樹脂（Y）の硬化体の曲げ強度及び曲げ弾性率といった強度の観点から、セルロース繊維（B）1質量部に対し、ブロックイソシアネート化合物（A）が0.01～4.0質量部であることが好ましく、0.03～3.0質量部であることがより好ましく、0.05～2.5質量部であることがさらに更に好ましい。

30

## 【 0 0 8 4 】

前記樹脂補強用混合物（X1）中の、水（C）の含有量としては、1～99質量％が好ましく、2～95質量％がより好ましい。水（C）の含有量が1～99質量％であることにより、樹脂補強用混合物（X1）と熱可塑性樹脂（X2）との混合性が良好になる。

40

## 【 0 0 8 5 】

本実施形態の繊維強化樹脂混合物（X）は、樹脂補強用混合物（X1）と、熱可塑性樹脂（X2）とを含有する。

## 【 0 0 8 6 】

前記熱可塑性樹脂（X2）としては、特に限定されないが、例えば、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、ポリブテン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデン、フッ素樹脂、ポリメタクリル酸メチル、ポリアミド樹脂、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリフェニレンオキシド、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、ナイロン樹脂、ビニルエーテル樹脂、ポリスルホン系樹脂、トリアセチル化セルロース、ジアセチル化セルロース等のセルロース系樹脂等が挙げられる。これらは、1種又は2種以

50

上が組み合わされて用いられ得る。これらの中でも、ウッドプラスチックとして、木粉などの木質材料と混合されて強度を高め易い点で、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリスチレン等のポリオレフィンが好ましい。また構造部材等の汎用性の観点から、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ乳酸、ポリアミド樹脂が好ましい。また、ABS樹脂（アクリロニトリル、ブタジエン及びスチレンの共重合合成樹脂）は、その一成分であるポリアクリロニトリルとセルロース系材料の相容性パラメーターが近接していることから相容性に優れるという点で、好ましい。前記熱可塑性樹脂（X2）としては、上記例示された樹脂の中でも、ポリプロピレン、ポリエチレン又はABS樹脂が好ましく、ポリプロピレンがより好ましい。

【0087】

10

ポリプロピレンとしては、マレイン酸変性ポリプロピレンを併用することが、上記曲げ弾性率及び曲げ強度といった強度の観点から、好ましい。この際のマレイン酸変性ポリプロピレンの含有量としては、熱可塑性樹脂（X2）に対し、5～40質量%が好ましく、8～30質量%がより好ましい。マレイン酸変性ポリプロピレンの併用により、上記曲げ弾性率及び曲げ強度といった強度が十分に高められる理由は定かではないが、セルロース、ブロックイソシアネートおよびマレイン酸変性ポリプロピレンが相互に架橋または相溶化することによるものと推察される。

【0088】

前記熱可塑性樹脂（X2）の平均粒子径としては、特に限定されないが、セルロースファイバーの凝集を低減できるという理由から、1～1000μm程度が好ましく、1～500μm程度がより好ましく、1～100μm程度が更に好ましい。

20

かかる平均粒子径は、後述する実施例に記載された方法で測定された値である。

【0089】

前記繊維強化樹脂混合物（X）におけるセルロース繊維（B）と熱可塑性樹脂（X2）との配合比は、特に限定されない。例えば、力学的特性、耐熱性、表面平滑性及び外観に優れるという観点を考慮すれば、セルロース繊維（B）の配合量は、熱可塑性樹脂（X2）100質量部に対し、1～300質量部程度が好ましく、1～200質量部程度がより好ましく、1～100質量部程度がさらに好ましい。

【0090】

前記繊維強化樹脂混合物（X）におけるブロックイソシアネート化合物（A）と熱可塑性樹脂（X2）との配合は、特に限定されない。例えば、力学的特性、耐熱性、表面平滑性及び外観に優れるという観点を考慮すれば、セルロース繊維（B）の配合量は、熱可塑性樹脂（X2）100質量部に対し、1～300質量部程度が好ましく、1～200質量部程度がより好ましく、1～100質量部程度が更に好ましい。

30

【0091】

前記繊維強化樹脂混合物（X）は、さらに任意の添加剤を含有していてもよい。任意の添加剤は、特に限定されない。例えば、かかる添加剤として、相溶化剤；界面活性剤；でんぷん類、アルギン酸などの多糖類；ゼラチン、ニカワ、カゼインなどの天然たんぱく質；タンニン、ゼオライト、セラミック、金属粉末などの無機化合物；着色剤；可塑剤；香料；顔料；流動調整剤；レベリング剤；導電剤；帯電防止剤；紫外線吸収剤；紫外線分散剤；消臭剤等が挙げられる。

40

【0092】

かかる添加剤の配合割合は、得られる繊維強化樹脂（Y）の効果が損なわれない範囲で、適宜設定され得る。例えば、繊維強化樹脂混合物（X）に10質量%程度以下が好ましく、5質量%程度以下がより好ましい。

【0093】

本実施形態の繊維強化樹脂混合物（X）は、上記した前記樹脂補強用混合物（X1）と、熱可塑性樹脂（X2）とを含有する。

【0094】

かかる樹脂補強用混合物（X1）を、繊維強化樹脂（Y）用の原料として用いることが

50

できる。このとき、繊維強化樹脂（Ｙ）を作製する際に、樹脂補強用混合物（Ｘ１）と熱可塑性樹脂（Ｘ２）とを、ブロックイソシアネート化合物のブロック基が解離し、且つ、熱可塑性樹脂（Ｘ２）が溶融する温度以上で加熱し、且つ、混合することによって、ブロックイソシアネート化合物（Ａ）がセルロース繊維（Ｂ）内の水素結合による相互作用を緩和するため、セルロース繊維（Ｂ）を微細化して、その分散を促進できる。

これにより、セルロース繊維を、十分にほぐし、且つ、十分に分散させることができる。

また、ブロックイソシアネート化合物（Ａ）のブロック基が解離し、イソシアネート基が再生し、セルロース繊維（Ｂ）を取り込むようにして重合するため、繊維強化樹脂（Ｙ）中で、樹脂成分とセルロース繊維（Ｂ）との密着性を向上させ得る。

このように、セルロース繊維（Ｂ）が、ブロックイソシアネート化合物（Ａ）を介して熱可塑性樹脂（Ｘ２）に分散されるため、繊維強化樹脂（Ｙ）の硬化体の強度を、十分に高めることができる。

また、セルロース繊維に表面処理工程を施さなくても、複数種類の溶媒を用いなくても、上記のように硬化体の強度が十分に高められた繊維強化樹脂（Ｙ）を形成できるため、硬化体の強度が十分に高められた繊維強化樹脂（Ｙ）を簡易に形成できる。

#### 【 0 0 9 5 】

ブロックイソシアネート化合物（Ａ）が水分散体であるような場合には、繊維強化樹脂混合物（Ｘ）は、ブロックイソシアネート化合物（Ａ）と、セルロース繊維（Ｂ）と、水とを含有していてもよい。

上記の通り、水を含有していることによって、ブロックイソシアネート化合物（Ａ）に、セルロース繊維（Ｂ）を、より十分に分散できる。

これにより、繊維強化樹脂（Ｙ）の硬化体の強度を、より十分に高めることができる。

#### 【 0 0 9 6 】

また、ブロックイソシアネート化合物（Ａ）が水分散体であるような場合において、繊維強化樹脂混合物（Ｘ）は、樹脂補強用混合物（Ｘ１）と、熱可塑性樹脂（Ｘ２）とが混合されて、乾燥されてなるものであってもよい。

これによれば、繊維強化樹脂（Ｙ）を作製するとき、水を除去する必要がないため、繊維強化樹脂（Ｙ）が、より簡易に形成されたものとなる。

#### 【 0 0 9 7 】

本実施形態の繊維強化樹脂（Ｙ）は、前記繊維強化樹脂混合物（Ｘ）が、前記ブロックイソシアネート化合物（Ａ）のブロック基が解離しつつ前記熱可塑性樹脂（Ｘ２）が溶融する温度以上に加熱され、且つ、混合されてなる。

#### 【 0 0 9 8 】

かかる構成によれば、上記の通り、繊維強化樹脂（Ｙ）は、硬化体の強度が十分に高められ、且つ、簡易に形成されたものとなる。

#### 【 0 0 9 9 】

本発明の繊維強化樹脂（Ｙ）の製造方法は、

ブロックイソシアネート化合物（Ａ）と、セルロース繊維（Ｂ）と、熱可塑性樹脂（Ｘ２）とを含有する繊維強化樹脂混合物（Ｘ）を、前記ブロックイソシアネート化合物（Ａ）のブロック基が解離しつつ前記熱可塑性樹脂（Ｘ２）が溶融する温度以上に加熱し、且つ、混合する工程（加熱混合工程）を備える。

#### 【 0 1 0 0 】

この製造方法によれば、上記の通り、硬化体の強度が十分に高められた繊維強化樹脂（Ｙ）を、簡易に形成できる。

#### 【 0 1 0 1 】

また、本実施形態の繊維強化樹脂（Ｙ）の製造方法では、繊維強化樹脂混合物（Ｘ）が、さらに水（Ｃ）を含有していてもよい。

このように、水（Ｃ）を含有していることによって、上記の通り、硬化体の強度がより十分に高められた繊維強化樹脂（Ｙ）を、より簡易に形成できる。

10

20

30

40

50

## 【0102】

本実施形態で用いるブロックイソシアネート化合物(A)の製造方法は、特に限定されないが、必要に応じてポリオール化合物を反応させたポリイソシアネート化合物の、イソシアネート基をブロック剤で封鎖する方法を採用し得る。

ポリイソシアネート化合物のイソシアネート基とポリオール化合物の水酸基の当量比は特に限定されないが、1:0.3~1.2であることが好ましい。このとき、イソシアネート基に対して不活性な、有機溶剤にて任意の固形分に希釈されているほうが、攪拌効率などの観点から好ましい。

有機溶剤としては、例えば、トルエン、キシレンなどの芳香族系溶剤、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素系溶剤、シクロヘキサン、イソホロンなどの脂環族炭化水素系溶剤、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン系溶剤、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル系溶剤、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどのグリコールエーテルエステル系溶剤、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、プロピレングリコールジブチルエーテルなどのグリコールエーテル系溶剤等が使用される。

これらの反応は、20~100、好ましくは30~90の通常のプロック化反応条件に従って行うことができる。このとき、公知のウレタン化触媒を用いてもよい。

ブロックされたイソシアネート基量は、上記強度の観点から、0.1mmol/g~5mmol/gが好ましく、特に0.3mmol/g~4.7mmol/gが好ましい。

## 【0103】

その反応系において、親水性基を含有させるためには、さらに親水性基含有化合物を反応させる。

また、ブロックイソシアネート化合物(A)の水分散体を得るためには、ブロックイソシアネート化合物(A)を製造した後、例えば、さらに必要に応じて界面活性剤とともに水を加え、その後、脱溶剤を行えばよい。

## 【0104】

本実施形態で用いる樹脂補強用混合物(X1)の製造方法は、特に限定されないが、例えば、ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)とを公知の方法で混合する方法を採用し得る。

また、ブロックイソシアネート化合物(A)と、セルロース繊維(B)と、水(C)とを公知の方法で混合する方法を採用し得る。

なお、水(C)は、前述したようにブロックイソシアネート化合物(A)水分散体として添加しても良いし、これとは別途、添加しても良い。

## 【0105】

本実施形態の繊維強化樹脂(Y)の加熱混合工程においては、例えば、樹脂補強用混合物(X1)と熱可塑性樹脂(X2)とを、溶融混練することができる。

これらの配合量は、前述したように、調整すればよい。

また、樹脂補強用混合物(X1)と熱可塑性樹脂(X2)の他、前述したように、任意の添加剤を配合してもよい。

溶融混練する際の温度は、ブロックイソシアネート化合物(A)のプロック基が解離し、且つ、熱可塑性樹脂(X2)が溶融する温度以上であれば、特に限定されるものではなく、プロック基の解離温度及び熱可塑性樹脂(X2)の融点等に応じて適宜設定できる。例えば、溶融混練する際の温度は、80~250が好ましく、100~230がより好ましく、120~220がさらに好ましい。

また、溶融混練する際には、この分野で通常使用される装置を使用することができる。

## 【0106】

上記のように、繊維強化樹脂混合物(X)が水(C)を含有している場合には、例えば、前述したように、ブロックイソシアネート化合物(A)の水分散体と、セルロース繊維(B)とを混合し、この混合物を直接、または、この混合物を乾燥した後、熱可塑性樹脂(X2)と混合し、溶融混練することができる。

このように、ブロックイソシアネート化合物(A)の水分散体を用いることによって、前述したように、セルロース繊維(B)を十分に分散させる分散媒として水が作用し、これにより、熱可塑性樹脂(X2)中にセルロースファイバーを均一に分散することができる。

また、溶融混練する際に、さらに水と相溶性のある有機溶媒を加えても良い。かかる溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン(MEK)等のケトン系溶媒；テトラヒドロフラン(THF)、エチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール等のエーテル類のジメチル、ジエチル化物等のエーテル系溶媒等が挙げられる。

#### 【0107】

樹脂補強用混合物(X1)と、熱可塑性樹脂(X2)と、その他の成分とを混合する方法は、特に限定されない。例えば、混合方法として、ミキサー、ブレンダー、単軸スクリュウ混練機、二軸スクリュウ混練機、ニーダー、ラボプラストミル、ホモジナイザー、高速ホモジナイザー、高圧ホモジナイザー、遊星攪拌装置、3本ロール等の混合又は攪拌できる装置を用いて混合、攪拌する方法が挙げられる。

10

#### 【0108】

本実施形態の繊維強化樹脂(Y)は、公知慣用の樹脂成形体の成型方法を用いて、所望の形状の樹脂形成体に成型され得る。このような成型としては、例えば圧縮成型、射出成型、押出成型、発泡成型等が挙げられる。成型の条件は樹脂の成型条件を必要に応じて適宜調節して適応すればよい。

なお、繊維強化樹脂混合物(X)が水(C)を含有している場合には、成型に先立って、予め、繊維強化樹脂混合物(X)を乾燥することが好ましい。

20

このように乾燥することによって、得られる繊維強化樹脂(Y)中のセルロース繊維(B)の均一分散性が向上し、繊維強化樹脂(Y)が、強度等の物性に一層優れたものとなる。

#### 【0109】

繊維強化樹脂(Y)の硬化体の曲げ強度は、特に限定されない。例えば、繊維強化樹脂(Y)中にセルロース繊維が10質量%含有されている場合には、60MPa以上であることが好ましく、62MPa以上であることが、より好ましい。例えば、繊維強化樹脂(Y)中にセルロース繊維が20質量%含有されている場合には、67MPa以上であることが好ましく、69MPa以上であることが、より好ましい。

30

また、例えば、ブロックイソシアネート化合物(A)を含有していない繊維強化樹脂と比較して、曲げ強度が3%以上向上していることが好ましく、5%以上向上していることがより好ましい。

なお、かかる曲げ強度は、後述する実施例に記載の方法で測定された値である。

#### 【0110】

繊維強化樹脂(Y)の曲げ弾性率は、特に限定されない。例えば、繊維強化樹脂(Y)中にセルロース繊維が10質量%含有されている場合には、2300MPa以上であることが好ましく、2350MPa以上であることが、より好ましい。例えば、繊維強化樹脂(Y)中にセルロース繊維が20質量%含有されている場合には、2850MPa以上であることが好ましく、2900MPa以上であることが、より好ましい。

40

また、例えば、ブロックイソシアネート化合物(A)を含有していない繊維強化樹脂と比較して、曲げ弾性率が3%以上向上していることが好ましく、5%以上向上していることがより好ましい。

なお、かかる曲げ弾性率は、後述する実施例に記載の方法で測定された値である。

#### 【0111】

本発明の樹脂補強用混合物、繊維強化樹脂混合物、繊維強化樹脂、及びその製造方法によって得られる繊維強化樹脂の硬化体は、高強度かつ高弾性であるため、例えば、セルロース繊維の成型物、マイクロフィブリル化植物繊維含有樹脂成型物が使用されていた分野に加え、より高い機械強度(曲げ強度等)が要求される分野にも使用できる。例えば、自動車、電車、船舶、飛行機等の輸送機器の内装材、外装材、構造材等や、パソコン、テレビ

50



、電話等の電化製品等の筐体、構造材、内部部品等、建築材、文具、OA機器等の事務機器等の筐体、スポーツ・レジャー用品、構造材として有効に使用できる。

【実施例】

【0112】

本発明について、実施例および比較例に基づいてより具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。当業者は本発明の範囲を逸脱することなく、種々の変更、修正、および改変を行うことができる。なお、以下において、「部」、「%」は、特に明示した場合を除き、「質量部」、「質量%」をそれぞれ表す。

【0113】

(ブロックイソシアネート化合物の製造)

10

(ブロックイソシアネート化合物A-1)

攪拌機、還流冷却管、温度計および窒素吹き込み管を備えた4つ口フラスコに、下記の原料を加え、75 で1時間反応させ、イソシアネート末端ウレタンプレポリマーのメチルエチルケトン溶液を得た。メチルエチルケトン溶液を40 まで冷却し、メチルエチルケトンオキシム200質量部をブロック剤として反応させた後、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの40%水溶液を325質量部加えて、不揮発分に対する遊離のイソシアネート基に親水性基を導入した。その後ホモジナイザーで攪拌しながら水2700質量部を徐々に加えて乳化分散させた。これを減圧下、50 で脱溶剤を行い、ブロックイソシアネート化合物(A-1)を30質量%含有する水分散体を得た。

<使用原料>

20

・ビスフェノールAのプロピレンオキシド付加物(ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400) 130質量部

・ポリメリックMDI

商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量32質量%) 540質量部

・メチルエチルケトン 300質量部

【0114】

(ブロックイソシアネート化合物A-2)

原料として下記を使用した。ブロック剤としてo-sec-ブチルフェノールを300質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの40%水溶液の添加量を275質量部としたこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物(A-1)と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物(A-2)を30質量%含有する水分散体を得た。

30

<使用原料>

・ビスフェノールAのエチレンオキシド付加物(ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポールBPE-40」(三洋化成社製、Mw=約400) 110質量部

・ポリメリックMDI

商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量32質量%) 480質量部

・メチルエチルケトン 300質量部

40

【0115】

(ブロックイソシアネート化合物A-3)

原料として下記を使用した。ブロック剤としてε-カプロラクタムを240質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの40%水溶液の添加量を300質量部としたこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物(A-1)と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物(A-3)を30質量%含有する水分散体を得た。

<使用原料>

・ビスフェノールAのプロピレンオキシド付加物(ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400) 130質量部

・ポリメリックMDI

50

商品名「P A P I - 2 7」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量 3 2 質量%) 5 1 0 質量部

・メチルエチルケトン 3 0 0 質量部

【 0 1 1 6 】

(ブロックイソシアネート化合物 A - 4 )

原料として下記を使用した。ブロック剤として o - s e c - ブチルフェノールを 1 6 0 質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの 4 0 % 水溶液の添加量を 2 7 5 質量部としたこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物 ( A - 1 ) と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物 ( A - 4 ) を 3 0 質量 % 含有する水分散体を得た。

<使用原料>

・ポリプロピレングリコール分子量 2 0 0 0 (ポリエーテルポリオール)

商品名「エクセノール 2 0 2 0」(旭硝子製、Mw = 2 0 0 0 ) 4 1 0 質量部

・ポリメリック M D I

商品名「P A P I - 2 7」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量 3 2 質量%) 3 2 0 質量部

・メチルエチルケトン 3 0 0 質量部

【 0 1 1 7 】

(ブロックイソシアネート化合物 A - 5 )

原料として下記を使用した。ブロック剤として o - s e c - ブチルフェノールを 1 8 0 質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの 4 0 % 水溶液の添加量を 5 7 5 質量部としたこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物 ( A - 1 ) と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物 ( A - 5 ) を 3 0 質量 % 含有する水分散体を得た。

<使用原料>

・ビスフェノール A のプロピレンオキサイド付加物 (ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポール B P - 3 P」(三洋化成社製、Mw = 約 4 0 0 ) 1 1 0 質量部

・ポリメリック M D I

商品名「P A P I - 2 7」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量 3 2 質量%) 4 8 0 質量部

・メチルエチルケトン 3 0 0 質量部

【 0 1 1 8 】

(ブロックイソシアネート化合物 A - 6 )

原料として下記を使用した。ブロック剤として o - s e c - ブチルフェノールを 3 0 0 質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの 4 0 % 水溶液の添加量を 1 2 5 質量部としたこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物 ( A - 1 ) と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物 ( A - 6 ) を 3 0 質量 % 含有する水性分散体を得た。

<使用原料>

・ビスフェノール A のプロピレンオキサイド付加物 (ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポール B P - 3 P」(三洋化成社製、Mw = 約 4 0 0 ) 1 8 0 質量部

・ポリメリック M D I

商品名「P A P I - 2 7」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量 3 2 質量%) 4 7 0 質量部

・メチルエチルケトン 3 0 0 質量部

【 0 1 1 9 】

(ブロックイソシアネート化合物 A - 7 )

原料として下記を使用した。ブロック剤として o - s e c - ブチルフェノールを 3 3 5 質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの 4 0 % 水溶液の添加量を 3 7 . 5 質量部とし、水を添加する前に界面活性剤ノイゲン E A - 1 3 7 を 3 0 質量部加えた

10

20

30

40

50

こと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物(A-1)と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物(A-7)を30質量%含有する水分散体を得た。

<使用原料>

・ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物(ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400) 180質量部

・ポリメリックMDI

商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量32質量%) 470質量部

・メチルエチルケトン 300質量部

【0120】

(ブロックイソシアネート化合物A-8)

原料として下記を使用した。ブロック剤としてo-sec-ブチルフェノールを145質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの40%水溶液の添加量を662.5質量部としたこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物(A-1)と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物(A-8)を30質量%含有する水分散体を得た。

<使用原料>

・ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物(ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400) 110質量部

・ポリメリックMDI

商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量32質量%) 480質量部

・メチルエチルケトン 300質量部

【0121】

(ブロックイソシアネート化合物A-9)

原料として下記を使用した。ブロック剤として重亜硫酸ナトリウムの10%水溶液を1200質量部使用したこと、溶媒として酢酸エチルを300質量部使用したこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物(A-1)と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物(A-9)を30質量%含有する水性分散体を得た。

<使用原料>

・ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物(ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400) 545質量部

・ヘキサメチレンジイソシアネート

商品名「デュラネート50M」(旭化成ケミカルズ製、イソシアネート基含有量50質量%) 335質量部

・酢酸エチル 300質量部

【0122】

(ブロックイソシアネート化合物A-10)

原料として下記を使用した。ブロック剤としてo-sec-ブチルフェノールを290質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの40%水溶液の代わりに、ジメチルアミノエタノールを60質量部添加し、その後、硫酸ジメチルを80質量部添加し、40分で約30分間、4級化工程を行ったこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物(A-1)と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物(A-10)を30質量%含有する水分散体を得た。

<使用原料>

・ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物(ポリエーテルポリオール)

商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400) 110質量部

・ポリメリックMDI

商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量32質量%) 460質量部

10

20

30

40

50

- ・ジメチルアミノエタノール 60質量部
- ・硫酸ジメチル 80質量部
- ・メチルエチルケトン 300質量部

## 【0123】

(ブロックイソシアネート化合物A-11)

原料として下記を使用した。ブロック剤として3,5-ジメチルピラゾールを210質量部使用したこと以外全て、上記ブロックイソシアネート化合物(A-1)と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物(A-11)を30質量%含有する水分散体を得た。

&lt;使用原料&gt;

- ・ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物(ポリエーテルポリオール)  
商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400)130質量部
- ・ポリメリックMDI  
商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量32質量%)530質量部
- ・メチルエチルケトン300質量部

## 【0124】

(ブロックイソシアネート化合物A-12)

原料として下記を使用した。ブロック剤としてo-sec-ブチルフェノールを300質量部使用したこと、アミノエチルスルホン酸ナトリウムの40%水溶液の代わりに、アミノ酢酸ナトリウム40%水溶液を200質量部添加したこと以外全て、上記ブロックイソシアネート化合物(A-1)と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物(A-12)を30質量%含有する水性分散体を得た。

&lt;使用原料&gt;

- ・ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物(ポリエーテルポリオール)  
商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400)130質量部
- ・ポリメリックMDI  
商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量32質量%)490質量部
- ・メチルエチルケトン300質量部

## 【0125】

(ブロックイソシアネート化合物A-13)

攪拌機、還流冷却管、温度計および窒素吹き込み管を備えた4つ口フラスコに、下記の原料を加え、75℃で2時間反応させ、イソシアネート末端ウレタンプレポリマーのメチルエチルケトン溶液を得た。メチルエチルケトン溶液を40℃まで冷却し、メチルエチルケトンオキシム180質量部をブロック剤として反応させた後、水酸化ナトリウム10%水溶液を200質量部加えて、プレポリマー中のジメチロールプロピオン酸を中和した。その後ホモジナイザーで攪拌しながら水2700質量部を徐々に加えて乳化分散させた。これを減圧下、50℃で脱溶剤を行い、ブロックイソシアネート化合物(A-13)を30質量%含有する水分散体を得た。

&lt;使用原料&gt;

- ・ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物(ポリエーテルポリオール)  
商品名「ニューポールBP-3P」(三洋化成社製、Mw=約400)200質量部
- ・ポリメリックMDI  
商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量32質量%)550質量部
- ・ジメチロールプロピオン酸70質量部
- ・メチルエチルケトン300質量部

## 【0126】

(ブロックイソシアネート化合物A-14)

10

20

30

40

50

原料として下記を使用した。ブロック剤として *o*-sec-ブチルフェノールを 300 質量部使用したこと以外は全て、上記ブロックイソシアネート化合物 (A-1) と同様の方法で行い、ブロックイソシアネート化合物 (A-14) を 30 質量% 含有する水分散体を得た。

< 使用原料 >

・ポリエチレングリコール分子量 600

商品名「PEG600S」(第一工業製薬社製、Mw = 600) 250 質量部

・メトキシ-ポリエチレングリコール分子量 2500

商品名「m-PEGcp2500」(第一工業製薬社製、Mw = 2500) 70 質量部

・ポリメリックMDI

商品名「PAPI-27」(ダウ・ケミカル日本社製、イソシアネート基含有量 32 質量%) 380 質量部

・メチルエチルケトン 300 質量部

【0127】

(ブロックイソシアネート化合物 A-15)

攪拌機、還流冷却管、温度計および窒素吹き込み管を備えた 4 つ口フラスコに、下記の原料を加え、75 で 1 時間反応させ、酢酸エチル溶液を冷却し、下記界面活性剤を添加し、その後ホモジナイザーで攪拌しながら水 1600 質量部を徐々に加えて乳化分散させた。これを減圧下、50 で脱溶剤を行い、ブロックイソシアネート化合物 (A-15) を 30 質量% 含有する水分散体を得た。

< 使用原料 >

・TDIアダクト

商品名「コロネートL」(酢酸エチル含有、有効成分 75% 品、イソシアネート基含有量 13 質量%) (東ソー製) 967 質量部

・メチルエチルケトンオキシム 275 質量部

・酢酸エチル 300 質量部

・界面活性剤

商品名「エパン485」(第一工業製薬製) 70 質量部

商品名「エパン785」(第一工業製薬製) 70 質量部

【0128】

(ブロックイソシアネート化合物 A-16)

イソシアネートTDIアダクトを、ヌレートHMDI (商品名「デュラネートTPA-100」に代えてイソシアネート基含有量 21%) を 685 質量部使用し、メチルエチルケトンオキシムを 315 質量部使用したこと以外は全て、ブロックイソシアネート化合物 (A-15) と同様に言い、ブロックイソシアネート化合物 (A-16) を 30 質量% 含有する水分散体を得た。

< 使用原料 >

・酢酸エチル 400 質量部

・界面活性剤

商品名「エパン485」(第一工業製薬製) 70 質量部

商品名「エパン785」(第一工業製薬製) 70 質量部

【0129】

(ポリウレタン化合物の製造)

(ポリウレタン化合物 D-1)

攪拌機、還流冷却管、温度計および窒素吹き込み管を備えた 4 つ口フラスコに、下記の原料を加え、75 で 1 時間反応させ、ポリウレタンのメチルエチルケトン溶液を得た。メチルエチルケトン溶液を 40 まで冷却し、水酸化ナトリウムの 10% 水溶液を 100 質量部加えて、ポリウレタン中のジメチロールプロピオン酸を中和した。その後ホモジナイザーで攪拌しながら水 2700 質量部を徐々に加えて乳化分散させた。これを減圧下、50 で脱溶剤を行い、ポリウレタン化合物 (D-1) を 30 質量% 含有する水分散体

10

20

30

40

50

を得た。

<使用原料>

・3-メチル-1,5-ペンタンジオール、アジピン酸、及びイソフタル酸からなるポリエステルポリオール

商品名「クラポールP-2012」(クラレ社製、Mw=約2000) 820質量部

・モノメリックMDI

商品名「ミリオネートMT、イソシアネート基含有量32質量%」(東ソー社製) 140質量部

・ジメチロールプロピオン酸 40質量部

・メチルエチルケトン 1000質量部

10

【0130】

(製造例1: 繊維強化樹脂混合物および繊維強化樹脂(成型体)の製造)

表1に示す組成(使用原料と配合部)に従って、セルロース繊維(B)(針葉樹クラフトパルプ)に、ブロックイソシアネート化合物(A)および水(C)を添加し、さらに熱可塑性樹脂(X2-1)(PPパウダー)と熱可塑性樹脂(X2-2)(マレイン酸変性PP(MAPP))とを添加して、自動公転ミキサー(シンキー社製、商品名:泡取り練太郎)を用いて混合した。得られた混合物を、80℃で6時間乾燥させて、繊維強化樹脂混合物(X)を得た。

得られた繊維強化樹脂混合物(X)に、さらに熱可塑性樹脂(X2-3)(PPペレット、融点167℃)を混合し、二軸押出機(テクノベル社製、商品名:KZW15-60MG)によって熔融混練して、ペレット状の成型体を得た。二軸押出機のシリンダー温度を、上流側から140℃、150℃、160℃、170℃、170℃、170℃、170℃、170℃に設定した。

20

得られた成型体を、射出成型機(日精樹脂工業、NPX7)に投入し、厚さ4mm、幅10mm、長さ80mmの平板型の金型に注入し、樹脂成型体(試験片)を得た(成型温度180℃~185℃、金型温度30℃)。ブロックイソシアネート化合物(A)の種類を変更し、実施例1~16の繊維強化樹脂(Y)の成型体(試験片)を得た。

また、ブロックイソシアネート化合物(A)を用いる代わりに、ポリウレタン化合物(D)を用いて同様に製造し、また、ブロックイソシアネート化合物(A)もポリウレタン化合物(D)も用いることなく同様に製造して、比較例1、2の繊維強化樹脂の成型体(試験片)を得た。

30

結果を表3、表4に示す。

【0131】

(製造例2: 繊維強化樹脂混合物および繊維強化樹脂(成型体)の製造)

表1に示す組成(使用原料と配合部)に従って、シリンダー温度が、上流側から150℃、160℃、170℃、180℃、190℃、190℃、190℃、190℃とした以外は全て、製造例1と同様にして、実施例17~20、比較例3、4の繊維強化樹脂の成型体(試験片)を得た。

結果を表5に示す。

【0132】

(製造例3: 繊維強化樹脂混合物および繊維強化樹脂(成型体)の製造)

表2に示す組成(使用原料と配合部)に変更した以外は、製造例1と同様にして、実施例21~24、比較例5、6の繊維強化樹脂の成型体(試験片)を得た。

結果を表6に示す。

【0133】

40

【表 1】

材料種類	質量部
ブロックイソシアネート化合物 (A) またはポリウレタン化合物 (D)	167
セルロースファイバー (B) 針葉樹クラフトパルプ (Harmac製、商品名: Harmac R)	50
水 (C)	1000
熱可塑性樹脂 (X2-1) PPパウダー (プライムポリマー製、商品名: J-105P)	150
熱可塑性樹脂 (X2-2) MAPP (東洋紡製、商品名: トーヨータックH3000P)	50
熱可塑性樹脂 (X2-3) PPペレット (プライムポリマー製、商品名: J-2003GP)	200

10

【0134】

【表 2】

材料種類	質量部
ブロックイソシアネート化合物 (A) またはポリウレタン化合物 (D)	167
セルロースファイバー (B) 針葉樹クラフトパルプ (Harmac製、商品名: Harmac R)	100
水 (C)	1000
熱可塑性樹脂 (X2-1) PPパウダー (プライムポリマー製、商品名: J-105P)	100
熱可塑性樹脂 (X2-2) MAPP (東洋紡製、商品名: トーヨータックH3000P)	50
熱可塑性樹脂 (X2-3) PPペレット (プライムポリマー製、商品名: J-2003GP)	200

20

【0135】

ブロックイソシアネート化合物中の親水性基の含有量、ブロック基の含有量、及び、芳香族環式構造の含有量については、下記のように測定した。

【0136】

30

(親水性基の含有量の測定方法)

親水性基の含有量 (mmol/g) を、ブロックイソシアネート化合物全質量に対する親水性基化合物のモル (仕込み量) の比として、下記計算式を用いて計算した。

$$\text{親水性基含有量 (mmol/g)} = \{ (\text{親水性基化合物の仕込み量 (g)} / \text{親水性基化合物の分子量}) / \text{ブロックイソシアネート化合物の全質量 (g)} \} \times 1000$$

なお、本実施例では、ジメチロールプロピオン酸、アミノエチルスルホン酸ナトリウム、アミノ酢酸ナトリウム、ジメチルアミノエタノール及び重亜硫酸ナトリウムが、親水性基化合物に相当する。

【0137】

40

(ブロック基の含有量の測定方法)

ブロック基の含有量 (mmol/g) を、ブロックイソシアネート化合物全質量に対するブロック剤のモル (仕込み量) の比として、下記計算式を用いて計算した。

$$\text{ブロック基含有量 (mmol/g)} = \{ (\text{ブロック剤の仕込み量 (g)} / \text{ブロック剤の分子量}) / \text{ブロックイソシアネート化合物の全質量 (g)} \} \times 1000$$

なお、本実施例では、メチルエチルケトンオキシム、o-sec-ブチルフェノール、カプロラクタム、3,5-ジメチルピラゾール及び重亜硫酸ナトリウムが、ブロック化剤に相当する。

また、実施例9では、重亜硫酸ナトリウムが、親水性基化合物とブロック化剤との双方に相当する。

【0138】

50

(芳香族環式構造の含有量の測定方法)

芳香族環式構造の含有量(質量%)を、ブロックイソシアネート化合物の全質量(g)に対する、ブロックイソシアネート化合物の製造に用いた原料中の芳香族環式構造(ベンゼン環:分子量78)の全質量(g)の比として、計算した。

本実施例では、具体的には、芳香族環式構造の含有量(質量%)を、ブロックイソシアネート化合物の全質量に対する、イソシアネート化合物中の芳香族環式構造(フェニル基)の質量と、ポリオール中の芳香族環式構造の質量と、ブロック剤中の芳香族環式構造の質量との合計の比として、下記計算式を用いて計算した。

芳香族含有量(質量%) = { (イソシアネート化合物中の芳香族環式構造の質量(g) + ポリオール中の芳香族環式構造の質量(g) + ブロック剤中の芳香族環式構造の質量(g)) / ブロックイソシアネート化合物の全質量(g) } × 100

10

具体的には、例えばブロックイソシアネート化合物A-1では、ブロック剤が芳香族環式構造を有しないため、イソシアネート化合物中の芳香族環式構造の質量(g)と、ポリオール化合物中の芳香族環式構造の質量(g)とを、下記のようにして計算した。

イソシアネート化合物中の芳香族環式構造の質量(g)については、PAPI-27は、イソシアネート基を32質量%有し、また、PAPI-27においては、イソシアネート基のモル数と、ベンゼン環のモル数とは約等量であるため、下記式を用いて計算した。なお、フェニル基の分子量としてベンゼンの分子量(78)を用いた。また、ナフチル基の分子量としてナフタレンの分子量(128)を採用し得る。

イソシアネート化合物中の芳香族環式構造の質量(g) = (イソシアネート基のモル数) × (フェニル基としてのベンゼンの分子量78) = [ { イソシアネート化合物の仕込み量540(g) × (32(質量%) / 100) } / 42 ] × 78 = 320.9(g)

20

また、ポリオール化合物中の芳香族環式構造の質量(g)は、例えば、ニューポールBP-3Pは、芳香族環式構造を38質量%有するため、下記式を用いて計算した。

ポリオール化合物中の芳香族環式構造の質量 = (ポリオール化合物の仕込み量(g)) × (38(質量%) / 100) = 130 × 0.38 = 49.4(g)

よって、上記より、ブロックイソシアネート化合物A-1中の芳香族環式構造の含有量(質量%)は、{ (320.9g + 49.4g) / 1000 } × 100 = 37.0%と計算される。

なお、ブロック剤が、芳香族環式構造を有する場合には、芳香族環式構造の質量(g)を、下記式を用いて計算したうえで、その結果を上記式に代入すればよい。

30

ブロック剤中の芳香族環式構造の質量(g) = ブロック剤の仕込み量(g) × (ブロック剤中の芳香族環式構造の比(質量%) / 100)

【0139】

(評価方法)

得られた試験片を用いて、下記方法により、評価を行った。

【0140】

(曲げ強度、曲げ弾性率)

オートグラフ万能試験機(島津製作所製、ロードセル100kg)を用いて、試験速度10mm/min、支点間距離64mmで、JIS K 7017(繊維強化プラスチック-曲げ特性の求め方)に準じて、測定した。

40

【0141】

(平均粒子径測定方法)

得られた水分散体におけるブロックイソシアネート化合物の平均粒子径については、ナノトラック粒度分布測定装置UPA-EX150(日機装社製)を用いて測定した。

【0142】



【 表 3 】

品名	質量部								
	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9
	ブロックイン シアネート 化合物 A-1	ブロックイン シアネート 化合物 A-2	ブロックイン シアネート 化合物 A-3	ブロックイン シアネート 化合物 A-4	ブロックイン シアネート 化合物 A-5	ブロックイン シアネート 化合物 A-6	ブロックイン シアネート 化合物 A-7	ブロックイン シアネート 化合物 A-8	ブロックイン シアネート 化合物 A-9
PAPI-27	540	480	510	320	480	470	470	480	
コロネートL(有効成分)									
デュラネートTPA-100									335
デュラネート50M									
ミリオネートMT									
ニューポールBP-3P	130		130		110	180	180	110	545
ニューポールBPE-40		110							
クラポールP-2012				410					
エクセノール2020									
メチルエチルケトンオキシム	200								
o-sec-ブチルフェノール		300		160	180	300	335	145	
カプロラクタム			240						
3,5-ジメチルピラゾール									
PEG 600									
M-PEG cp2500									
ジメチロールプロピオン酸									
水酸化ナトリウム									
アミノエチルスルホン酸ナトリウム	130	110	120	110	230	50	15	265	
アミノ酢酸ナトリウム									
ジメチルアミノエタノール									
硫酸ジメチル									120
重亜硫酸ナトリウム									1000
計	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
ノイゲンEA-137							30		
エバン485/785									
ブロック基量 (mmol/g)	2.30	2.00	2.12	1.07	1.20	2.00	2.17	0.97	1.14
親水基量 (mmol/g)	0.883	0.748	0.815	0.748	1.563	0.340	0.102	1.801	1.143
平均粒子径 (μm)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.03	0.01
芳香族含有量 (mass%)	37.0	48.3	35.2	27.3	42.1	50.4	52.2	40.2	23.4
曲げ強度 (MPa)	65.2	68.0	54.0	64.5	66.3	64.0	63.1	62.0	64.0
曲げ弾性率 (MPa)	2600	2670	2450	2550	2670	2560	2420	2400	2520

【 0 1 4 3 】

10

20

30

40

【 表 4 】

品名	質量部									
	実施例10	実施例11	実施例12	実施例13	実施例14	実施例15	実施例16	比較例1	比較例2	
	ブロックイン シアネート 化合物 A-10	ブロックイン シアネート 化合物 A-11	ブロックイン シアネート 化合物 A-12	ブロックイン シアネート 化合物 A-13	ブロックイン シアネート 化合物 A-14	ブロックイン シアネート 化合物 A-15	ブロックイン シアネート 化合物 A-16	ポリウレタン 化合物 D-1	ブロックイン シアネート化 合物、ポリウ レタン化合物 なし	
PAPI-27	460	530	490	550	380					
コネートL (有効成分)						725	685			
デュラネートTPA-100										
デュラネート50M								140		
ミリオネートMT										
ニューポールBP-3P	110	130	130	200						
ニューポールBPE-40								820		
クラポールP-2012										
エクセノール2020										
メチルエチルケトンオキシム										
o-sec-ブチルフェノール	290		300	180	300	275	315			
カプロラクタム										
3,5-ジメチルピラゾール		210								
PEG 600					250					
M-PEG cp2500					70					
ジメチロールプロピオン酸				70				40		
水酸化ナトリウム				20				10		
アミノエチルスルホン酸ナトリウム		130								
アミノ酢酸ナトリウム			80							
ジメチルアミノエタノール	60									
硫酸ジメチル	80									
重亜硫酸ナトリウム										
計	1000	1000	1000	1020	1000	1000	1000	1010		
ノイゲンEA-137										
エバン485/785										
ブロック基量 (mmol/g)	1.93	2.19	2.00	2.07	2.00	2.77	3.18	0.00		
親水基量 (mmol/g)	0.674	0.883	0.825	0.522	0.445	0.000	0.000	0.298		
平均粒子径 (μm)	0.15	0.01	0.01	0.01	0.30	0.50	0.40	0.20		
芳香族含有量 (mass%)	46.6	36.4	49.7	40.3	38.2	23.3	0.0	13.1		
曲げ強度 (MPa)	62.0	64.0	62.3	62.2	61.4	61.0	60.0	58.2	57.8	
曲げ弾性率 (MPa)	2380	2530	2380	2380	2320	2280	2260	2280	2240	

【 0 1 4 4 】

10

20

30

40

【 表 5 】

品名	質量部			
	実施例17	実施例18	実施例19	実施例20
	比較例4	比較例3	比較例20	比較例4
	ブロックインシアネート化合物 A-6	ブロックインシアネート化合物 A-7	ブロックインシアネート化合物 A-8	ブロックインシアネート化合物 A-13
	470	470	480	550
PAPI-27				
コロネートL (有効成分)				
アユラネートTPA-100				
アユラネ-50M				
シリオネートMT			140	
ニューポールBP-3P	180	180	110	200
ニューポールBPE-40				
クラポールP-2012				820
エクセノール2020				
メチルエチルケトンオキシム				180
o-sec-ブチルフェノール	300	335	145	
カプロラクタム				
3,5-ジメチルピラゾール				
PEG 600				
M-PEG cp2500				
ジメチロールプロピオン酸ナトリウム				70
水酸化ナトリウム				20
アミノエチルスルホン酸ナトリウム	50	15	265	
アミノ酢酸ナトリウム				
ジメチルアミノエタノール				
硫酸ジメチル				
重亜硫酸ナトリウム				
計	1000	1000	1000	1020
ノイゲンEA-137		30		
エバン485/785				
ブロック質量 (mmol/g)	2.00	2.17	0.97	2.07
親水性基量 (mmol/g)	0.340	0.102	1.801	0.522
平均粒子径 (μm)	0.03	0.10	0.03	0.01
芳香族含有量 (mass%)	50.4	52.2	40.2	40.3
曲げ強度 (MPa)	64.5	63.2	63.5	62.0
曲げ弾性率 (MPa)	2570	2420	2480	2350
				2180
				2200

【 0 1 4 5 】

10

20

30

【表 6】

品名	実施例21 ブロックイソシアネート化合物 A-6	実施例22 ブロックイソシアネート化合物 A-7	実施例23 ブロックイソシアネート化合物 A-8	実施例24 ブロックイソシアネート化合物 A-13	比較例5 ポリウレタン化合物 D-1	比較例6 ブロックイソシアネート化合物、ポリウレタン化合物
PAPI-27	470	470	480	550		
コロネートL (有効成分)						
デュラネートTPA-100						
デュラネ-50M					140	
ミリオネートMT						
ニューポールBP-3P	180	180	110	200		
ニューポールBPE-40						
クラポールP-2012					820	
エクセノール2020						
メチルエチルケトンオキシム				180		
o-sec-ブチルフェノール	300	335	145			
カプロラクタム						
3,5-ジメチルピラゾール						
PEG 600						
M-PEG cp2500						
ジメチロールプロピオン酸ナトリウム				70	40	
水酸化ナトリウム				20	10	
アミエチルスルホン酸ナトリウム	50	15	265			
アミノ酢酸ナトリウム						
ジメチルアミノエタノール						
硫酸ジメチル						
重亜硫酸ナトリウム						
計	1000	1000	1000	1020	1010	
ノイゲンEA-137		30				
エバン485/785						
ブロック基量 (mmol/g)	2.00	2.17	0.97	2.07	0.00	
親水性基量 (mmol/g)	0.340	0.102	1.801	0.522	0.298	
平均粒子径 (μm)	0.03	0.10	0.03	0.01	0.20	
芳香族含有量 (mass%)	50.4	52.2	40.2	40.3	13.1	
曲げ強度 (MPa)	77.0	75.0	76.4	75.2	66.2	65.0
曲げ弾性率 (MPa)	3500	3420	3460	3320	2800	2750

10

20

30

【0146】

< 評価結果 >

実施例 1 ~ 24、比較例 1 ~ 6 より、実施例の樹脂成型体は比較例と比較して、曲げ強度及び曲げ弾性率が高いことが分かった。

40

【要約】 (修正有)

【課題】硬化体の強度が十分に高められた繊維強化樹脂を簡易に形成し得る樹脂補強用混合物、並びに、硬化体の強度が十分に高められ、且つ、簡易に形成された繊維強化樹脂及びその製造方法の提供。

【解決手段】ブロックイソシアネート化合物 (A) と、セルロース繊維 (B) とを含有する、樹脂補強用混合物 (X1)、さらにブロックイソシアネート化合物 (A) が、親水性基を有する樹脂補強用混合物、さらにブロックイソシアネート化合物 (A) 中の前記親水性基の含有量が、0.07 ~ 2.10 mmol/g である樹脂補強用混合物 (X1)。更に水を含む樹脂補強用混合物 (X1) であり、前記混合物 (X1) と熱可塑性樹脂 (X2) とを含有する繊維強化樹脂混合物 (X)。

50

【選択図】なし

## フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I  
 C 0 8 L 1/00 (2006.01) C 0 8 L 1/00  
 C 0 8 K 9/04 (2006.01) C 0 8 K 9/04

- (72)発明者 水上 新也  
 京都府京都市下京区西七条東久保町55番地 第一工業製薬株式会社内
- (72)発明者 宮村 岳志  
 京都府京都市下京区西七条東久保町55番地 第一工業製薬株式会社内
- (72)発明者 山路 直貴  
 京都府京都市下京区西七条東久保町55番地 第一工業製薬株式会社内
- (72)発明者 西岡 聡史  
 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91番地 地方独立行政法人京都市産業技術研究所内
- (72)発明者 仙波 健  
 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91番地 地方独立行政法人京都市産業技術研究所内
- (72)発明者 伊藤 彰浩  
 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91番地 地方独立行政法人京都市産業技術研究所内

審査官 久保田 葵

- (56)参考文献 特開昭57-031567(JP,A)  
 特開昭57-182325(JP,A)  
 国際公開第2012/137881(WO,A1)  
 特開平10-072520(JP,A)  
 国際公開第2015/008868(WO,A1)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)  
 B29B11/16、15/08-15/14  
 C08J3/00-3/28、5/04-5/10、5/24、99/00  
 C08K3/00-13/08  
 C08L1/00-101/14